


KALTBANDFASER KALTBANDFASER



Bezeichnung	Länge (L)	Durchmesser (d)	Materialspezifikation	Querschnitt	Werkstoff-Nr.	Zugfestigkeit
KE 20/0,8	20 mm ± 10%	0.80 mm ± 10%	Normalfest	rechteckig	1.0330	770 N/mm ²
KE 20/0,65	20 mm ± 10%	0.65 mm ± 10%	Normalfest	rechteckig	1.0330	770 N/mm ²
KE 20/1,7	20 mm ± 10%	1.70 mm ± 10%	Normalfest	rechteckig	1.0330	770 N/mm ²
KE 33/40	40 mm ± 2,0 mm	1.50 mm ± 0,70 mm	Normalfest	rechteckig	1.0330	390 - 540 N/mm ²